

LN240 ナチュラルハードオイル

屋内用 浸透性着色オイル塗料

使用用途

屋内で使用する木材・コルク・素焼きタイルなど、吸収性のある素材に浸透して保護する着色オイル塗料です。特に床など耐久性が求められる部位に適しています。仕上げに LN245 ハードオイルスペシャルを使用することで、耐久性をさらに高めることができます。

技術特性

深く浸透し、撥水性を備えて木部を内側から保護する浸透型オイル。透湿性も備え、木材の呼吸性を保ちます。
ドイツ工業規格 DIN EN 71 Part3（幼児用木材玩具の安全性）、DIN 53160（汗・唾液に対する色彩堅ろう性）に適合。

カラー

002 クリア、022 パイン、062 ウォルナット、082 ローズウッド、092 チェスナット、101 ダブルホワイト、123 フリジアンプルー、142 アンバー、202 ホワイト、212 ライトグレー、307 ブラック、733 アンスラサイトグレー

成分（完全明示）

亜麻仁油、ヒマシ油、桐油、天然樹脂エステル、イソパラフィン、鉱物顔料（カラーにより異なる（クリアを除く））、乾燥促進剤
この製品の VOC 含有量は最大 440g/L（EU の制限値は最大 700g/L（2010 年以降のカテゴリーf）

下地と準備

塗装面の下地は乾燥して汚れや油分のない清潔な状態にしてください。下地に旧塗膜がある場合は、完全に除去してください。木材は 150～180 番のサンドペーパーで木目に沿って研磨してください。目立たない場所で必ず試し塗りを行ってください。

塗布方法

使用前には十分に混ぜてください。室温および塗装面の温度 15℃以上の環境で行なってください。
ハケ・ローラー・スプレー・浸漬（ディッピング）による塗布が可能です。ウェットオンウェットによる塗布も可能です（広葉樹材はウェットオンウェットに適しません）。ウェットオンウェットの場合は、2 回目の塗布は 20～30 分後に行ってください。塗布方法にかかわらず、最終塗布から約 30 分後を目安に、表面に残った余分なオイルを布で拭き取ってください。

※本製品に含まれる植物油による自然発火の危険性があります。安全上の注意事項もよくお読みください。

容量

0.75L、2.5L、10L

塗布量（標準）

60～80mL/m²（1 回目）、40～50mL/m²（2 回目）
参考塗布面積 [1 回塗り] 約 14 m²/L、[2 回塗り] 約 9 m²/L
※参考塗布面積は標準的な下地条件における平均塗布量から算出しています。
※塗布量・塗布面積は下地条件・吸収性・施工方法等により変動します。

乾燥時間

〔指触乾燥（ホコリが付かない程度）〕 10～12 時間
〔軽歩行可能・塗り重ね乾燥〕 16～24 時間
〔乾燥〕 24 時間以上
※乾燥時間は素材・環境条件により変動します。※乾燥および硬化のため、十分に換気してください。

希釈

原液で使用可能。

用具の手入れ

使用後は直ちに LN200 ソルヴェント（用具洗浄液）で洗浄してください。

保管

未開封の場合、製造後 4 年間保存可能。直射日光を避け、冷暗所に密閉した状態で保管してください。

廃棄

容器・内容物は各地域の規則に従って廃棄してください。環境への放出はおやめください。

日本国の適用法令

消防法 第四類第二石油類（非水溶性液体）危険等級 III

危険有害性情報

各製品の安全データシートをご参照ください (<https://iskcorp.com/document/>)。

安全上の注意事項

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 飲み込んだ場合：口をすすぎ無理に吐かせないようにし、直ちに医師の診察を受けてください。
- 本製品に含まれる植物油による自然発火の危険性があります。
本製品を含んだ〔布・紙〕や〔塗装用具〕は、酸化反応による自己発熱より〔自然発火の恐れ〕があるため、使用後は直ちに水を張った容器に浸し、その後、各地域の規則に従って廃棄してください。
※本製品自体に自燃性（自然発火液体）はありません。
- 使用時および乾燥時には十分な換気を行ってください。
- 使用時には防護具を着用してください。

特記事項

天然原料を使用しているため、製品の色味に多少の差異が生じる可能性があり、色見本と実際の仕上がりが多少異なる場合があります。下地などによって仕上がり異なる可能性があります。必ず目立たない箇所で試し塗りを行った上で使用してください。広い面積の塗装には、出来るだけ同一ロットを使用してください。

最適な結果を得るには、使用する全ての製品のテクニカルデータシートを参照してください。情報は、弊社の現在の知識と経験に基づいています。ただし、製品の特性を保証するものではなく、契約上の法的関係を確立するものでもありません。このテクニカルデータシートの公開により、以前の情報はすべて無効になります。



LEINOS は天然建材メーカーの国際協会 InVeNa のメンバーであり、協会のガイドラインに準拠し、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。



総輸入・販売元 株式会社イケダコーポレーション
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 4-8-28 FJ ビル 3F
製造元 LEINOS-Reincke Naturfarben GmbH

☎ : 0120-544-453
E-mail : info@iskcorp.com
URL : <https://iskcorp.com/leinos/>