

LN620 ディープシーラー

レームファルベ専用下地処理材

使用用途

漆喰・石膏ボード・多孔質石材・吸水性のある既存塗膜面などの下地に適しています。

技術特性

高い浸透性を有する透明タイプの下地処理材です。乾燥後はほぼ無色となり、透湿性を保ちながら下地を安定させます。

カラー

クリア

成分（完全明示）

水、シェラックソープ、天然樹脂ソープ、カルナバワックス、蜜蝋、セルロース、炭酸カリウム、1,2-ベンゾイソチアゾリン-3-オン
※この製品の VOC 含有量は最大 1g/L（EU の制限値は最大 30g/L（2010 年以降のカテゴリーa））

下地と準備

塗装面の下地は乾燥して汚れや油分のない清潔な状態にしてください。酸性またはアルカリ性が強い下地では影響を受ける場合があるため、施工前に十分な確認を行ってください。

塗布方法

使用前には十分に混ぜてください。下地および周囲温度が 15℃以上の環境で行なってください。

水で 1：1 に希釈し、ハケまたはローラーで均一に 1 回塗布します。仕上げ塗料を施工する前に、十分に乾燥していることを確認してください。

容量

1L、2.5L

塗布量（標準）

60～100mL/m²（下地の吸収性に応じて水と 1：1 で希釈した製品）

参考塗布面積 [1 回塗り] 約 25 m²/L

※参考塗布面積は標準的な下地条件における平均塗布量から算出しています。

※塗布量・塗布面積は下地条件・吸収性・施工方法等により変動します。

乾燥時間（室温 20℃・湿度 50%の場合）

2～4 時間

希釈

水と 1：1 で希釈。

用具の手入れ

使用後は塗料が乾燥しないうちに水と LN930 ベジタブルソープで洗浄してください。

保管

未開封の場合、製造後 2 年間保存可能。直射日光および凍結を避け、冷暗所に密閉した状態で保管してください。
開封後は 2 日以内に使い切ってください。

廃棄

容器・内容物は各地域の規則に従って廃棄してください。環境への放出はおやめください。

危険有害性情報

各製品の安全データシートをご参照ください (<https://iskcorp.com/document/>)。

安全上の注意事項

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 飲み込んだ場合：口をすすぎ無理に吐かせないようにし、直ちに医師の診察を受けてください。
- 使用時および乾燥時には十分な換気を行ってください。
- 使用時には防護具を着用してください。

最適な結果を得るには、使用する全ての製品のテクニカルデータシートを参照してください。情報は、弊社の現在の知識と経験に基づいています。ただし、製品の特性を保証するものではなく、契約上の法的関係を確立するものでもありません。このテクニカルデータシートの公開により、以前の情報はすべて無効になります。



LEINOS は天然建材メーカーの国際協会 InVeNa のメンバーであり、協会のガイドラインに準拠し、成分完全明示で安全性の高い天然製品の開発に取り組んでいます。



総輸入・販売元 株式会社イケダコーポレーション
〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 4-8-28 FJ ビル 3F
製造元 LEINOS-Reincke Naturfarben GmbH

☎ : 0120-544-453
E-mail : info@iskcorp.com
URL : <https://iskcorp.com/leinos/>